

## **MASTIC POLYESTER BLANC**

### **Description et domaine d'application**

Mastic polyester permettant de reboucher et réparer la plupart des matériaux (stratifié polyester, bois, carrosserie métallique).

### **Caractéristiques techniques**

Aspect	Pâte blanche	Réactivité	Temps de gel 4 min
Densité	1,9 g/cm <sup>3</sup>	Temps de durcissement	5 à 6 min
Point éclair	31°C	Ponçabilité	10 à 13 min au papier 400 sans encrassement
Résistance aux chocs	16 coups		

### **Mise en œuvre**

Dégraissier et nettoyer la partie à réparer, poncer au papier abrasif gros grain.  
Prélever la quantité nécessaire de mastic et catalyser à 2% avec du PBO (péroxyde de Benzoyle) POLYCA X2.  
Bien homogénéiser avant l'application.  
Ne jamais remettre le mélange inutilisé dans la boîte.

### **Précaution d'emploi**

Avant toute utilisation prendre impérativement connaissance des dangers et des conditions de sécurité d'emploi indiquée sur la fiche de données de Sécurité disponible sur notre site : <http://www.ciron.com>

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.  
Irritant pour les yeux et la peau.  
Porter masque, lunettes, gants et vêtement de protection.

### **Conditionnement et stockage**

250 g, 500 g et 1,5 kg.  
Refermer hermétiquement après utilisation.  
Durée de vie : 3 mois une fois entamé.

Ne pas stocker à côté de denrées alimentaires.

### **Avertissement aux utilisateurs**

Les informations apportées dans cette notice sont de simples indications données de bonne foi et fondées sur l'état actuel des connaissances de notre société. Elles ne sauraient donc engager notre responsabilité. Il appartient par ailleurs à l'utilisateur de vérifier par lui-même, et préalablement à tout emploi ou distribution, si les produits livrés par notre société conviennent aux objectifs recherchés, aux procédés choisis et à l'utilisation envisagée. L'application, l'utilisation et la transformation des produits de notre société échappant à nos possibilités de contrôle, relèvent exclusivement du domaine de la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur, nos informations ne pouvant pas se substituer aux essais préliminaires indispensables afin de s'assurer de l'adéquation des produits aux destinations et utilisations envisagées.

**CIRON S.A. – Usine du moulin de Pernaud – BP 36 – 33720 BARSAC**  
**TEL : 05.56.27.40.70. FAX : 05.56.27.40.75.**  
**FDS disponibles sur : <http://www.ciron.com>**